



Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

Alkalmazási terület:

A SILVERCOL egy prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú, gyárilag előkevert vödörös fugázóhabarcs.

Kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigetelésekre (Aquistop Flex, Aquastop Plus) került burkolatokon is alkalmazható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzat burkolatoknak, hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. Tulajdonság-javító adalékszert tartalmaz, ezáltal a fugaanyag nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést.



Bel- és kültérben is használható



Környezeti hatásokkal szemben különösen ellenálló



Falfűtés esetén is alkalmazható



UV-álló



Padlófűtés esetén is alkalmazható



Penészgátló



Medencéknél is alkalmazható



Vízlepergető



Ajánlott rétegvastagság



Antibakteriális ezüsttartalom



www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

SilverCol

Prémium flexibilis fugázóhabarcs



CERAMIC
system



Antibakteriális svájci ezüst adalékszer hozzáadásával!

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

SILVERCOL

Partner a higiéniában

A SilverCol több szempontból is prémium terméknek számít, de van egy tulajdonsága, amely egészen különlegessé teszi.

A készítmény ugyanis egy olyan speciális adalékanyagot tartalmaz, amely gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

Ennek megfelelően azokban a helyiségekben és azokon a felületeken ajánljuk alkalmazni, ahol fokozott jelentősége van a higiénának.

Az ezüsttartalmú adalékot az antimikrobiális szerek professzionális szakértője, a svájci SANITIZED fejlesztette ki. A cég csak azoknak a partnereinek engedélyezi a hatóanyag használatát és termékbe építését, akik megfelelnek az általa felállított, rendkívül szigorú minőségi előírásoknak.

A SilverCol antibakteriális és penészgátló tulajdonságát a SANITIZED is bevizsgálta, és hitelesítő oklevéllel ismerte el annak fertőzésveszély csökkentő képességét.



FELDOLGOZÁS



A fugázóanyagot a pontosan kimért víz hozzáadásával csomómentesre keverjük.



A fugázóanyagot speciális fugázó simítóval juttatjuk a fugákba.



A felesleges anyagot lemosó szivaccsal távolítjuk el a felületről.

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	0,2 mm
bekeverés: (keverővíz)	1 kg szárazhabarchoz kb. 0,3 liter víz szükséges. (5 kg (1 vödör) szárazhabarchoz kb. 1,5 liter víz szükséges)
keverési idő:	kb. 5 perc, 5 perc pihentetés, 2 perc átkeverés
bedolgozási idő:	kb. 30 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapelület hőmérséklet +5° C és +30° C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	24 óra
felület terhelhető:	7 nap múlva
csomagolás:	5 kg-os vödör
tárolás:	Száraz helyen, eredeti csomagolásban 24 hónapig.
szín:	20 színben (minta szerint)
cikkszám:	K00675xx1
szabvány:	MSZ EN 13888
ÉME:	A-98/1992
EINECS:	266-043-4

Fizikai tulajdonságok:

Hajlítószilárdsági értékek (EN 12808-3) N/mm²

28 nap normál tárolás után	> 3,5
----------------------------	-------

Nyomószilárdsági értékek (EN 12808-3) N/mm²

28 nap normál tárolás után	> 15
----------------------------	------

25 Fagyasztás-olvasztás ciklus után	> 15
-------------------------------------	------

Vízfelvétel (EN 12808-5)

30 perc után	> 2
--------------	-----

240 perc után	> 5
---------------	-----

Kopásállóság (EN 12808-2) mm ³	> 1000
---	--------

FIGYELMEZTETÉS: A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.