



CT-FIX

ÁLTALÁNOS BETONJAVÍTÓ HABARCS

Cikkszám: K00619741

Tulajdonságok:

- jó mechanikai ellenállású
- 3-15 mm rétagvastagság
- ásványi felületek általános javítóhabarcsa

Előnyök:

- finomszemcsés
- könnyen feldolgozható
- bel- és kültéri felhasználás
- vékony rétegben felhordható
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárási körülményeknek jól ellenálló
- anyagában besimíthető



Gyárilag előkevert, cementbázisú finom javítóhabarcs műgyanta és egyéb speciális adalékokkal.

Alkalmazások:

Időjárásnak kitett kültéri beton, vasbeton és egyéb ásványi felületek javítására, átvonására. Alkalmos téglá, zsalukő, vasbeton falazatok vékony rétegű átvonására, kerítések, lábazati felületek kialakítására. Használható többretegű lejtésképzéséhez, paneles épületek hőszigetelés előtti javítási és felületképzési feladataihoz. A CT-Fix-el készített felület alkalmas befejező réteg fogadására, mint: festék, színezővakolat, hideg- vagy melegburkolat stb.

Kiemelt alkalmazások:

- beton és vasbeton lábazatok, kerítések javítása
- zsalutéglás, beton elemekből épített falazatok átvonása, javítása

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg/m ² /mm 1 zsák (20 kg) 3-4 m ² -re elegendő 3 mm rétegvastagságban.
vízigény:	1 kg szárazhabarcschoz kb.0,27 liter víz szükséges.
bedolgozási idő:	2 óra
járható:	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és 2-3 mm rétegvastagság esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó felület és 2-3 mm rétegvastagság esetén)
felület terhelhető:	7 nap múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen. A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti. A száradás alatt lévő felületet direkt módon ne fűtsük.
csomagolás:	25 kg-os zsákban
tárolás:	Száraz helyen, eredeti csomagolásban száraz helyen 12 hónapig.

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: Az átvonandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. Nagy tapadás eléréséhez alapfelület előkészítéshez Kontakt CT tapadóhid alkalmazása javasolt. A falazatok legyenek a szabványnak megfelelő minőségűek.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük, 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A habarcsot glettvasalással kenjük fel az alapfelületre. A termék anyagában beszimítható, ez a felhordással történhet egy munkafázisban. A felületet még a javítóhabarcs friss állapotában javasolt kialakítani, mert kötés után a felület nehezen csiszolható, alakítható.

Szerszámok: rozsdamentes glettvas, kőműveskanál vízmérték

FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

A termék bekeverve lúgos pH-jú, ezért vasaláshoz, merevítéshez, erősítéshez csak lúgálló anyagok alkalmazhatóak.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapozók: Kontakt CT, Putzgrund, Tiefengrund, Kontakt B Plus



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Aljzatrendszereinkkel kapcsolatban információt, segítséget a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványinkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

WALL ReCon
system