



EUROSAN W

VÍZELOSZLATÓ ALAPOZÓ

Cikkszám: K00550901

Tulajdonságok:

- Könnyen felhordható
- Szulfátálló
- Hidrofób tulajdonságú

Előnyök:

- Ecsettel is felhordható
- Jó tapadást biztosít



Az Eurosan W vízelosztató alapozó gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Szulfátálló cement és műanyag diszperzió kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások: Az Eurosan W vízelosztató alapozó nedves, sóterhelt (pince és egyéb szigetetlen), külső és belső, talajvízszint és draincsövezés alatti falazatok vakolás előtti felületkezelő anyaga. Alkalmazásával elérjük azt, hogy a talajvíz nem pontszerűen, hanem a teljes falfelületen eloszlatva, csökkentett nyomással éri el a felújító vakolathoz. A víz a vakolatban elpárolog, így annak felülete nedvességmentes, optikailag kifogástalan képet mutat. Szulfátálló, 1 bar víznyomásnak ellenálló és hidrofób tulajdonságánál fogva megakadályozza a nedves falakból a falban lévő sók vakolatba történő átvándorlását.

Kiemelt alkalmazások: WTA rendszer használatakor is alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK:

tapadószilárdság:	>0,3 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám:	kb. 25
anyagszükséglet:	kb. 2-5 kg/m ²
max. szemcseméret:	2-3 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 10 l/zsák
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozhatósági idő:	kb. 2 óra
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
kötőanyag:	szulfátálló cement
cikkszám:	K00550901
Szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan W felhordását megelőző műveletek:

Az Eurosan W vízelosztó alapozót olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen.

Az Eurosan VS feldolgozása: Az Eurosan W vízelosztó alapozót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. 1 kg porkeverék-hez kb. 0,4 l víz szükséges. Először mézsűrűségűre összekeverjük, majd néhány perces várakozás után ismét megkeverjük az anyagot. Felhordása +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. Korongcsettrel vagy teddy hengerrel, egyenletes, kitöltött fugákkal rendelkező falazatokra hordjuk fel, két rétegben, a talajszint felett 15-20 cm-es magasságig. Az első réteg megszáradása után kell a második réteget felhordani. Az Eurosan VS gúzólót rögtön a második réteg Eurosan W vízelosztó alapozó nedves felületére, 50%-os borítottsággal hordjuk fel. A gúzolás után Eurosan EP szárítóvakolatot vagy WTA Eurosan UP alsóvakolatot és WTA Eurosan OP felsővakolatot használjunk. Egy zsák Eurosan W vízelosztó alapozó szivárgó vizeknél kb. 10 m² -re, víznyomásnál kb. 5 m² -re elegendő.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK: Eurosan EP, Eurosan UP

AJÁNLOTT TERMÉKEK: Alapozás: Eurosan VS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

EUROSAN W BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés*

5+5+2 perc

Műveleti idő: folyamatos

Bedolgozhatósági idő**

2 óra

Száradás***: 1 nap

védelem: kb. 1 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

* 5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

EUROSAN
system