



GLETTI 6-30 G

KÉZI GIPSZVAKOLAT

Cikkszám: K00236161

Tulajdonságok:

- $>2 \text{ N/mm}^2$ nyomószilárdság
- 6-30 mm rétegvastagság
- fehér szín

Előnyök:

- kézi felhordásra optimalizált
- egyenetlen vakolatok javítása
- közvetlen festés alá is alkalmas
- anyagában glettelhető
- jó páraáteresztő képesség
- páraszabályozó hatás



Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolat gyárilag előkevert kézi bedolgozásra kifejlesztett, gipszet és meszet tartalmazó szárazhabarcs. A zsákos kiszerelésű habarcsot az építkezés helyszínén - közvetlen a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni.

Alkalmazások:

Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolat az új és régi lakóépületek, középületek és ipari objektumok falazatainak páraáteresztő, festést előkészítő beltéri vakolata, mely egyéb előnyös tulajdonságai mellett az erősen egyenetlen felületek kiegyenlítésére került kifejlesztésre. Természetesen közvetlen a festés fogadó utolsó rétegeként is alkalmazható. Az alapfelület előkészítése sima, kevés- bé tapadóképes betonfelületeknél Kontakt B PLUS alapozóval, míg az erősen nedvszívó felületeket esetén Putzgrund alapozóval történik. Száraz, por- és szennyeződésektől mentes alapfelületeken alkalmazható, elsősorban mész-cement és tisztán cement kötőanyagú vakolatokon. Tartósan magas páratelhelés esetén korlátozottan alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	0,5 mm
tapadószilárdság:	0,25 N/mm ²
anyagszükséglet:	1,1-1,2 kg/m ² /mm
keverővíz:	kb. 0,45 liter/1 kg szárazanyag
bedolgozási idő:	kb. 1 óra
száradási idő:	kb. 1 nap/mm
csomagolás:	25kg-os papírszakokban
tárolás:	Száraz helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.
kötőanyag:	cement, mészhidrát
cikkszám:	K00236161

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a GLETTI 6-30 G felhordását megelőző műveletek:

Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolatot olyan alapfelületre hordjuk csak fel, amely megfelelő szilárdságú, por és szennyeződésmentes. A fogadó vakolatokról a sérült, meglazult részeket el kell távolítani. Felhordást megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességéről, stabilitásáról és a megfelelő tapadóerő biztosításáról gondoskodni kell. Az alapfelület előkészítése sima, kevésbé tapadóképes betonfelületeknél Kontakt B PLUS alapozóval, míg az erősen nedvszívó felületeket esetén Putzgrund alapozóval történik.

A GLETTI 6-30 G feldolgozása:

Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A már előkészített felületre a felhordása kézzel, hagyományos festő eszközökkel történik. Nagyobb felületi egyetlenségek esetén a felhordott vakolatot "H"-kartecsnivel egyengetjük el, majd "trapéz"-kartecsnivel vágjuk, igény esetén felületében filceljük, végül a felületet telibe gletteljük. A teljes felületi simaság eléréséhez a gipszes alapú Wandspachtel vagy a műgyanta

kötőanyagú Superfinish, ill. Gletti Finish termékeket is ajánljuk. Feldolgozása +5°C feletti és +25°C alatti hőmérsékleten (alapfelület-, anyag- és levegőhőmérséklet) ajánlott. Bedolgozási idő: kb. 1 óra.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapozás: Kontakt B PLUS, Putzgrund alapozók

Befejező réteg: Wandspachtel, Superfinish, ill. Gletti Finish glettekkel

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékéről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

GLETTI 6-30 G BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után



Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

WALL
system