

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



KONTAKT B PLUS

KVARCSZEMCSÉS ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854607, K00854625

Tulajdonságok:

- kvarcsemcsés
- pigmentált

Kiemelt alkalmazások:

- sima monolit- és készbetonfelületek kellősítése
- lapra lap burkolás felületelőkészítése
- falak és alapvakolat közötti tapadóerő biztosítása



A Kontakt B Plus kvarcsemcsés alapozó felhasználásra kész, műanyagdiszperziós kötőanyagú, kvarcsemcsét tartalmazó felületelőkészítő alapozó.

Előnyök:

- érdesíti a felületet
- sima felületen javítja a tapadást

FONTOS TUDNIVALÓK:

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

Alkalmazási terület:

A Kontakt B Plus kvarcsemcsés alapozó új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok sima betonfalazatainak, betonfödemeinek alapvakolás előtti kellősítő anyaga beltérben. Különösen ajánlott sima felületű monolit betonszerkezeteknél és készbeton elemeknél. Biztosítja a megfelelő tapadóerőt a falazóelemek és az alapvakolat között. Kézi- és gépi alapvakolatok felhordásának felületelőkészítésére is alkalmas. Alkalmazásával a falfelület egyenletesen nedvszívó lesz. Használhatjuk lapra lap burkolás felületelőkészítő anyagaként is.

CERAMIC
system

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	1,2 mm
bekeverés: (keverővíz)	hígítás nélkül
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozási idő:	30 perc
műveleti idő:	folyamatos
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
száradás:	1 nap
csomagolás:	7 kg-os és 25 kg-os műanyag vödörben
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	műanyag disperzió
cikkszám:	K00854607 - Kontakt B Plus 7 kg, K00854625 - Kontakt B Plus 25 kg

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A laza, málló felületeket el kell távolítani és a falfelületek nagyobb réseit, hornyait vakolóhabarccsal ki kell kenni alapozás előtt. Ha a betonfelületek tisztítása magasnyomású készülékkel történik, legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani az alapozás előtt.

Feldolgozás: A Kontakt B Plus kvarcsezemcsés alapozót korongcettel vagy teddyhengerrel hordjuk fel a felületre.

Anyagszükséglet: kb. 0,25 kg/m²

Szerszámok: korongcset, teddyhenger

Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapvakolatok: Premium, MP 501 I, MP Leicht I, ThermoWand, Premium Poren, MP 701 G



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

KONTAKT B PLUS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

3-5 perc

Műveleti idő: folyamatos

Bedolgozhatósági idő*

30 perc

Száradás**: 1 nap

védelem: kb. 2 nap

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

CERAMIC
system