



KONTAKT ZE

ESZTRICH TAPADÓHÍD

Cikkszám: K00619001

Tulajdonságok:

- Tapadószilárdság: $> 1,2 \text{ N/mm}^2$
- 0,5 mm maximális szemcseméret

Előnyök:

- Könnyen feldolgozható
- Kiadós



A Kontakt ZE tapadóhíd gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A Kontakt ZE tapadóhíd alkalmazható az alapfelülethez hozzákötő, ún. kontakt cementesztrichek alapozórétegeként, kül- és beltérben egyaránt.

MŰSZAKI ADATOK:

tapadószilárdság:	>1,2 kN/m ²
max. szemcseméret:	0,5 mm
anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ²
keverővíz:	kb. 6 l/zsák
bedolgozási idő:	1 óra
a felület járható:	24 óra múlva
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	25 kg-os zsákokban 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva.
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 6 hónapig.
kötőanyag:	cement
cikkszám:	K00619001
szabvány:	MSZ EN 13813
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Kontakt ZE felhordását

megelőző műveletek: A Kontakt ZE tapadóhidat olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, szárazak, por- és szennyeződésmentesek, érdesek. Ha az alapfelület túl tömör, fényes, vagy azon valamilyen kisebb szilárdságú réteg (pl. régi bevonat, cementsímitás stb.), vagy egyéb szennyeződés található, akkor a felületet mechanikai úton tisztítani ill. érdesíteni kell. A megfelelően előkészített alapfelületet a tapadóhid felhordása előtt lehetőleg 24 órával, de min. 2 órával alaposan átnedvesítjük. A felhordáskor a felületen vízfilm nem lehet!

A Kontakt ZE feldolgozása: A Kontakt ZE tapadóhidat az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy esetenként kézzel. 1 kg porkeverékhez 0,24 liter víz szükséges. Először a keverővíz kb. 2/3 részével a sűrű anyagot teljesen csomómentesre keverjük (kb. 3 perc), majd további keverés közben a maradék vizet hozzáadjuk. Ezután 10 perces pihentetés után ismét megkeverjük az anyagot. Egyszerre csak annyi anyagot keverjük be, amennyit max. 1 óra alatt fel tudunk használni!

A bekevert anyagot egy kemény szálú műanyag seprű segítségével a keverés után azonnal, teljes borítottsággal hordjuk fel és dolgozzuk be. Felhordása +5 °C és +25 °C közötti alapfelület- és levegőhőmérsékleten ajánlott. A még nedves tapadóhídra hordjuk fel a cementesztrichet („friss a frissre”!). Az esztrich felhordása előtt a tapadóhid nem száradhat ki! Nagyobb felületek esetén a tapadóhid és az esztrich felhordását szakaszosan végezzük!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE30, Estrich ZE50

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

FLOOR
system