



M5 BURKOLÓ

BURKOLÓHABARCS

Cikkszám: K00415011 (40 kg)
K00415012 (silós)

Tulajdonságok:

- >5 N/mm² nyomószilárdság
- 2 mm-es max. szemcseméret
- 8-15 mm rétegvastagság

Előnyök:

- környezeti hatásoknak ellenálló
- jól bedolgozható
- fagyálló
- kézi és gépi feldolgozhatóságú



Az M5 Burkolóhabarcs gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Az M5 Burkolóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok burkolótégla (nem tömörre égetett, mérsékelt nedvességfelvétellel rendelkező téglák), mészhomok téglafalazatainak falazó- és fugázóanyaga. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, fagyálló.

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>5 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>1,5 N/mm ²
hővezetési tényező (λ):	1,05 W/mK
rétegvastagság:	8-15 mm
anyagszükséglet:	kb. 1,8 kg/1 liter habarcs
max. szemcseméret:	2 mm
keverővíz:	kb. 6 l/zsák
bedolgozási idő:	kb. 2 óra
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	cement, mészhidrát
cikkszám:	K00415011 (40 kg), K00415012 (silós)
szabvány:	MSZ EN 998-2
EINECS:	266-043-4, 215-137-3

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az M5 Burkoló felhordását megelőző műveletek:

Az M5 Burkolóhabarcs felhasználásánál a fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Az M5 Burkoló feldolgozása:

Az M5 Burkolóhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), kézi keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása kézzel, hagyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság 8-15 mm. A falazatok elkészítésénél mindig vegyük figyelembe a falazóelem gyártójának műszaki előírásait. Ha a falazóelem gyártó másként nem rendelkezik, akkor egyaránt töltsük ki a vízszintes és a függőleges fugákat.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A habarcsot kötésidő alatt fagy nem érheti! Hideg időben ne használjunk fagyáspont csökkentő adalékot! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Színes fugázás: Colorin Rock, SilverCol, ProCol+

Klinker téglák esetén: M5 Klinker



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

M5 BURKOLÓ BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

Műveleti idő: 10-30 perc

3-5 perc

Bedolgozhatósági idő*

kb. 2 óra

védelem: kb. 3 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

WALL
system