



SOCKETTOP

LÁBAZATI-, PALA-, ÉS BETONFESTÉK

Cikkszám: K88048xxx

Tulajdonságok:

- UV fény- és időjárási hatásokkal szemben ellenálló
- fokozottan dörzsálló
- mosható és vízlepergető
- közepesen páraáteresztő
- kiváló fedőképességű

Előnyök:

- 80 Inspiration színben színezhető
- Kiváló fedőképességű
- Gyorsan száradó

Színválaszték:

- 9 db "Base" alapszín
- 80 db Inspiration színekártyából választható szín



A SocketTOP műgyanta kötőanyagú vizes diszperziós festék kültéri és beltéri felhasználásra

Alkalmazások:

Alkalmos kültéri, időjárásnak és mechanikai hatásoknak kitett függőleges felületekre, valamint palára és betoncserépre. Alkalmos továbbá épület- és kerítéslábazatokra és nem szerkezeti betonfelületekre, ahol tartós vízterhelés nem lép fel. Vízszintes felületen történő alkalmazása elsősorban beltéri, vagy fedett kültéri, száraz és mérsékelt igénybevételű járófelületek esetén ajánlott. Nagy igénybevételnek kitett kültérben lévő vízszintes felületeken alkalmazása nem javasolt.

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	Kb. 0,10-0,15 l/m ² rétegenként (Mely függ az alapfelület érdességétől és nedvszívó képességétől.)
páraáteresztő képesség:	V2-es osztály ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W2-es osztály ($0,1 < W \leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$) (EN 15824:2017)
átfesthető:	5-6 óra elteltével
száradási idő:	4 óra
tűzveszélyesség:	IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik
csomagolás:	4,5 literes kiszerezésben
tárolás:	Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható
kötőanyag:	műanyag diszperzió, szilikongyanta

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A felület alaposan meg kell tisztítani, az esetleges fellazult részeket eltávolítani. A festék csak szilárd, száraz, olaj-, por- és szennyeződésmentes felületre hordható fel. Erősen nedvszívó felületen GrundPlus alapozó vagy vízzel 15-20%-ban hígított SockelTOP felhordása szükséges. Az első festékréteg az alapozást követően legalább 6 óra után hordható fel.

Feldolgozás: A festéket két (kivételes esetben akár három) rétegben visszük fel teddy-hengerrel, diszperziós festékek felhordására alkalmas festőecsettel vagy szórással. A második illetve harmadik réteg felhordás csak akkor lehetséges, ha az előző réteg már teljesen száraz – normál körülmények között ($T = +20 \text{ }^\circ\text{C}$, levegő rel. páratart. = 65 %) ez 4-6 óra elteltével lehetséges (alacsonyabb hőmérséklet és magas relatív páratartalom mellett a száradási idő lényegesen meghosszabbodhat!). A felület és a levegő hőmérséklete ne legyen $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ -nál alacsonyabb vagy $+30 \text{ }^\circ\text{C}$ -nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál nagyobb. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélétől vagy csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére, eső, köd vagy erős szél ($>30 \text{ km/h}$) esetén ne dolgozzunk. A frissen festett felületek csapadékkal szembeni ellenállósága normál körülmények között legkésőbb 24 óra elteltével alakul ki.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima és normál nedvszívó képességű alapfelületre vonatkoznak. Az durvább és/vagy nedvszívó felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a festék színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék. Felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A SockelTOP 9 db alapszínben és a Cemix Inspiration színekártyából választható 80 db meghatározott színben kapható. A felhordott SockelTOP lábazati festék színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Lokális felületjavítás: betonfelület esetén CT-Fix, CT-Mix és CT-Max javítóhabarcsok

Alapozás: GrundPlus mélyalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a festék színének kiválasztásában:

www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo

A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.cemix.hu/Letoltések oldalról töltheti le.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

COLOR
system