



MM 3 THERMO

HŐSZIGETELŐ FALAZÓHABARCS HF-30

Cikkszám: K00524041

Tulajdonságok:

- $>3 \text{ N/mm}^2$ nyomószilárdság
- 2 mm-es max. szemcseméret
- 10-15 mm rétegvastagság

Előnyök:

- jó hőszigetelő képességű
- nagy szilárdságú
- csekély tömegű
- kiváló, ellenőrzött, egyenletes minőség
- kézi és gépi feldolgozhatóságú



Az MM3 Thermo hőszigetelő falazóhabarcs gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement és mészkötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Az MM3 Thermo hőszigetelő falazóhabarcs új és régi lakó-épületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglák, betonblokk, gázbeton, stb.) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használhatjuk.

MŰSZAKI ADATOK:

| | |
|-------------------------|---|
| nyomószilárdság: | >3 N/mm ² |
| hajlítószilárdság: | >1 N/mm ² |
| hővezetési tényező (λ): | 0,15 W/mK |
| rétegvastagság: | 10-15 mm |
| anyagszükséglet: | kb. 1,25 liter/1 liter habarcs |
| kiadósság: | 1 liter szárazkeverékből kb. 0,8 liter habarcs készíthető |
| max. szemcseméret: | 2 mm |
| keverővíz: | kb. 17 l/zsák |
| bedolgozási idő: | kb. 3 óra |
| csomagolás: | 50 l-es zsákban, 2 m ³ EUR raklapon, zsugorfóliázva |
| tárolás: | Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig. |
| kötőanyag: | cement, mészhidrát |
| cikkszám: | K00524041 |
| szabvány: | MSZ EN 998-2 |
| EINECS: | 266-043-4, 215-137-3 |

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az MM3 Thermo felhordását megelőző műveletek:

Az MM3 Thermo hőszigetelő falazóhabarcs felhasználásánál a fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Az MM3 Thermo feldolgozása:

Az MM3 Thermo hőszigetelő falazóhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), kézi keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása kézzel, hagyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság 10-15 mm. A falazatok elkészítésénél mindig vegyük figyelembe a falazóelem gyártójának műszaki előírásait. Ha a falazóelem gyártó másként nem rendelkezik, akkor egyaránt töltsük ki a vízszintes és a függőleges fugákat.

MM3 THERMO BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

3-5 perc

Műveleti idő: 5-15 perc

Bedolgozhatósági idő*

kb. 3 óra

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A habarcsot kötésidő alatt fagy nem érheti! Hideg időben ne használjunk fagyáspont csökkentő adalékot! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.



Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

WALL
system