



MISCHNIX

GYORSKÖTŐ SZÁRZBETON KEVERÉK

Cikkszám: K00452131

Tulajdonságok:

- Nyomószilárdsága >20 kN/m²
- 4 mm-es maximális szemcseméret

Előnyök:

- Rendkívül gyorsan kötő
- Egyszerű bedolgozás
- Nincs szükség keverésre



A MischNix gyárilag előkevert gyorskötésű szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni.

Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Gyors telepítést igénylő elemek normál igénybevételű rögzítéséhez pl. oszlopok, játékeszközök, ruhaszáritók, állványok stb. Nincs szükség keverésre: A száraz beton keveréket a felhasználás helyére öntjük, majd vízzel átnedvesítjük. Hagyományos módon is keverhető amennyiben nagyobb igénybevétel éri a szerkezetet.

Kiemelt alkalmazások:

- Kerítésoszlopok gyors rögzítése
- Alkalmos kisebb betonozási munkákhoz, ahol nem áll rendelkezésre energia a keverőeszközökhöz.

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>20 kN/m ²
hajlítószilárdság:	>3 N/mm ²
rétegvastagság:	kb. 10 cm/réteg
anyagszükséglet:	kb. 20 kg/m ² 1 cm-es rétegvastagság esetén
max. szemcseméret:	4 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 3-3,5 l/zsák
műveleti idő:	5-10 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 1 óra múlva
terhelhető:	kb. 1 nap múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.
kötőanyag:	cement
cikkszám:	K00452131
szabvány:	MSZ EN 13813
EINECS:	266-046-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az MischNix szárazbeton keveréket Keverés nélkül:

A szerkezet stabilizálását követően az elhelyezésére szolgáló gödröt alaposan nedvesítsük elő (1). A MischNix szárazbeton keveréket öntsük a gödörbe (2), majd nedvesítsük át kézi vagy vezetékes locsolóval (3). Egy folyamatban egyszerre körülbelül 10 cm rétegvastagságot alakítsunk ki, hogy a nedvesség át tudja járni a teljes keresztmetszetet. A nedvesítést követően a következő réteg azonnal kialakítható.

A keverék szilárdulása azonnal megindul, 1 óra elteltével a támasztékok elvehetőek és 24 óra múlva a szerkezet terhelhető.

Előkeveréssel:

Alkalmazhatunk kézi vagy gépi keverést. A keverés technológiája megegyezik a hagyományos betonkeverékek előállításával.



FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Az esztrichet kötésidő alatt fagy nem érheti!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Hobby Beton

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

FLOOR
system