



NIVOSPACHTEL 3-20

GYORSKÖTŐ PADLÓTAPASZ

Cikkszám: K00618331 (25 kg), K00618531 (5kg)

Tulajdonságok:

- MSZ EN 13813 szabvány szerinti CT C25 F5 besorolású
- 4 mm-es max. szemcseméret
- Rétegvastagság: 3-20 mm

Előnyök:

- Gyorskötő
- Kiváló bedolgozhatóságú, glettelhető felületű
- Kültéren is alkalmazható



A NivoSpachtel 3-20 aljzatkiegyenlítő gyárilag előkevert gyorskötő habarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Cementkötésű alapfelületek kiegyenlítésére (beton, cementeszt-rich), meglévő ásványi alapú burkolatok pl. terazzo, természetes kövek, járólapok áthúzására kül- és beltérben. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Kiemelt alkalmazások:

- Forgalmas terek, lépcsőházak és folyosók burkolás előtti gyors szintkiegyenlítése
- Felújítási és rekonstrukciós munkáknál

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>25 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>5 N/mm ²
rétegvastagság:	3-20 mm
anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² 1 mm-es rétegvastagság esetén
max. szemcseméret:	4 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 0,16 l/kg
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozhatósági idő:	20 perc
műveleti idő:	5-15 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 6 óra múlva
terhelhető:	kb. 72 óra múlva
csomagolás:	25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. 5 kg-os tasakban
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.
kötőanyag:	cement
cikkszám:	K00618331 (25 kg), K00618531 (5 kg)
szabvány:	MSZ EN 13813
EINECS:	266-046-4

FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben,
a NivoSpachtel 3-20 felhordását megelőző műveletek:**

Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, tiszta, száraz.

Erősen nedvszívó aljzatok esetén GrundPlus alapozót, nem nedvszívó aljzatoknál Kontakt B Plus tapadóhidat alkalmazzunk.

Feldolgozás: A vízzel bekevert anyagot hordjuk fel az alapfelületre kőműveskanállal vagy glettvassal és igény szerint gletteljük a felületét. Nagyobb rétegvastagság esetén a két réteg felhordása között minimum 3 óra teljen el.

A felület járható 6 óra múlva, valamint burkolható a száradást követő 24 óra elteltével.

Szerszámok: Kőműveskanál, glettvass, esztrichsimító

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Az anyagot kötési idő alatt fagy nem érheti

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:


Nivogrund, Kontakt B Plus

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

NIVOSPACHTEL 3-20 BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után



*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

CERAMIC
system