



## S2 FLEX

### FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ

Cikkszám: K00617341

#### Termékjellemzők:

- megcsúszásmentes
- hosszú nyitott idejű
- kül- és beltéri
- meglévő burkolatra is

#### Előnyök:

- nagy méretű burkoló anyagokhoz
- kő, gres és kerámia lapokhoz
- padló- és falfűtéshez
- nagy alakváltozásra képes
- dinamikus terhelésekhez
- gyakori hőmérsékletváltozású felületekhez

Gyárilag előkevert, cementkötésű különösen nagy rugalmasságú ragasztóhabarcs.

#### Alkalmazások:

Megfelelő szilárdságú, előkezelt, téglá-, pórusbeton-, betonfalazatok, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására szolgáló kő-, kerámia- és cementkötésű burkolatok ragasztására kül- és beltérben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható.

Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható. Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok ragasztására. Stabil, meglévő kerámia-burkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett. Dinamikus igénybevételnek (pl. rezgésnek) kitett felületeknél is alkalmazható. Vakolt vagy homlokzati hőszigeteléssel ellátott falak is burkolhatók vele.



## MŰSZAKI ADATOK:

<b>anyagszükséglet:</b>	1 zsák (20 kg) 4-5 m <sup>2</sup> -re elegendő 3 mm rétegvastagságban.
<b>vízigény:</b>	1 kg szárazhabarcsához kb. 0,245 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarcsához kb. 4,9 liter víz szükséges)
<b>bedolgozási hőmérséklet:</b>	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
<b>Bedolgozási idő:</b>	2 óra
<b>Korrekciós idő:</b>	Kb. 20 perc (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
<b>A felület járható, fugázható:</b>	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)
<b>A felület terhelhető:</b>	7 nap múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
<b>csomagolás:</b>	20 kg-os papírzsákban
<b>tárolás:</b>	Minimum 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.

## FELDOLGOZÁS:

**Alapfelülettel szembeni követelmények:** A ragasztandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. Erősen nedvszívó alapfelület esetén Putzgrund alapozót kell használni a ragasztás előtt. Gipsz kötőanyagú falak vagy vakolatok, gipszkarton falak esetén Tiefengrund, gipsz kötőanyagú esztrichok és önterülő padlókiegyenlítők esetén Estrichgrund alapozót kell használni a ragasztás előtt.

**Feldolgozás:** Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük, 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A ragasztót fogazott glettvassal kenjük fel az alapfelületre, a burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. Kültérben és nagyobb forgalmú helyeken a ragasztót fel kell hordani az alapfelületre és a burkolatra egyaránt.

**Szerszámok:** rozsdamentes fogazott simító, kőműveskanál

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Kenhető szigetelések:** Aquastop, Aquastop Flex, Flächendicht

**Ragasztók:** ProfiFlex, RapidFlex, FließFlex, Siluette, Flex

**Padlókiegyenlítők:** Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15,

Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

**Esztrichok:** Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@cemix.hu](mailto:vevoszolgalat@cemix.hu), [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu)  
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

**CERAMIC**  
system