



## SILIKATTOP

### SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK

**Cikkszám:** 8886\*\*\*\*, 8885\*\*\*\*

#### Tulajdonságok:

- Kiválóan alkalmazható műemléki felújításokhoz
- Kiváló páraáteresztő
- Kimagasló ellenállóképesség külső hatásokkal szemben
- Eurosan vakolatokra is

#### Előnyök:

- Kiválóan illeszkedik a SilikatOLA szilikát színezővakolathoz
- WTA Eurosan felújító rendszerek átfestéséhez, színezéséhez
- Mikropórusos szerkezetű, lélegző
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Kiváló fedőképességű
- Gyorsan száradó
- Alkáliálló



A SilikatTOP kálvízüveg és vizes diszperziós kötőanyagú szilikát homlokzathoz. Összetételének és színválasztékának köszönhetően műszakilag és esztétikailag is tökéletesen illeszkedik műemléki épületekhez. Kiemelten jó időjárásálló és páraáteresztő tulajdonságokkal rendelkezik. A szakszerűen elkészített bevonat időálló, egységes színű, zárt struktúrájú, magas esztétikai igényeknek is megfelel.

#### Alkalmazások:

Minden meglévő és új, mész-cement és cementkötésű ásványi vakolat és festékbevonat festésére alkalmazható. WTA Eurosan felújító rendszeren is. Kiemelten alkalmazható műemléki környezetben.

#### Kiemelt alkalmazások:

- műemléki és műemlék jellegű épületek színezésére
- Eurosan felújító rendszer színezőrétegeként nedvességterhelt falazatokon is alkalmazható
- ásványgyapot hőszigetelések szilikát színezővakolatainak átfestésére

## MŰSZAKI ADATOK:

<b>anyagszükséglet:</b>	kb. 0,2 l/m <sup>2</sup> rétegenként (sima alapfelület esetén)
<b>páraáteresztő képesség:</b>	V1-es osztály (Sd < 0,14 m) (EN 15824:2017)
<b>vízfelvétel:</b>	W2-es osztály (0,1 < W ≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) (EN 15824:2017)
<b>átfesthető:</b>	5-6 óra elteltével
<b>száradási idő:</b>	4 óra
<b>tűzveszélyesség:</b>	IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik
<b>csomagolás:</b>	5 és 15 literes műanyag vödörökben
<b>tárolás:</b>	Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható
<b>kötőanyag:</b>	kálivízüveg, alkáliálló vizes diszperzió

## FELDOLGOZÁS:

**Alapfelülettel szembeni követelmények:** A SilikatTOP homlokzatfestéket száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes alapfelületre hordjuk fel.

A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt

a megfelelő felületi szilárdság eléréséhez használunk Tiefengrund mélyalapot! Alap- és színezővakolatok csak a felhordásukat követő 5. nap után festhetők át, felületeket Putzgrund vakolat alapozóval kell előkezelni. Az újonnan felhordott, azonban 6 hétnél idősebb cement-mész cement vakolatok alapozás nélkül is átfesthetők.

**Feldolgozás:** A SilikatTOP felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 5% vízzel hígítható.

Homogén felületek kialakítása érdekében 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor a SilikatTOP homlokzatfestékhez 5-10% vizet adunk, a második réteget pedig hígítás nélkül visszük fel. Javításokat lehetőleg azonos gyártási számú festékkel végezzünk. Felhordása +8°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott, a felhordás történhet történhet korongcsettel vagy teddyhengerrel. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, vagy 85%-nál nagyobb relatív páratartalom mellett. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni.

Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A SilikatTOP a Cemix Inspiration színekártya meghatározott színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. A felhordott SilikatTOP homlokzatfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől. Az Inspiration színekártya tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizze a világossági értéket a gyártó színekártyájában! Ha a SilikatTOP-ot homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvvel összhangban legalább H=30 értékű szintet választunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Lokális felületjavítás:** Renti és Renti Fein javítóhabarcsok

**Alapozás:** Putzgrund vakolat alapozó, Tiefengrund mélyalapot

**Felületképzés:** SilikatOLA szilikát színezővakolat

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a [www.epitomegoldasok.cemix.hu](http://www.epitomegoldasok.cemix.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában:

[www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo](http://www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo)

A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a [www.cemix.hu/Letoltések](http://www.cemix.hu/Letoltések) oldalról töltheti le.

# Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@cemix.hu](mailto:vevoszolgalat@cemix.hu), [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu)  
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

**COLOR**  
system