



UNIBETON

Cikkszám: K00452001

Tulajdonságok:

- Nyomószilárdság: $>20 \text{ N/mm}^2$
- 4 mm max. szemcseméret

Előnyök:

- Anyagában besimítható
- Kül- és beltérben használható
- Kézi feldolgozhatóságú



Az Unibeton gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonság-javító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Az Unibeton új és régi lakóépületek kisebb javítási munkáinál, betonajzatok készítésére, tér- és padlóburkolatok ágyazására használható 5-10 cm rétegvastagságban.

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	20 N/mm ²
hajlítószilárdság:	4 N/mm ²
max. szemcseméret:	4 mm
rétegvastagság:	5-10 cm
anyagszükséglet:	kb. 20 kg/m ² /cm
keverővíz:	kb. 2,25 l/zsák
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozási idő:	2 óra
a felület járható:	24 óra múlva
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	25 kg-os zsákokban 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva.
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
kötőanyag:	cement
cikkszám:	K00612104
szabvány:	MSZ EN 13813
EINECS:	266-043-4

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A betont kötésidő alatt fagy nem érheti.

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

FELDOLGOZÁS:

A Unibetont az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárral) vagy kézzel. A keverési idő betonkeverőben 3-5 perc. Felhordása hagyományos módon kézzel, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott.

UNIBETON BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

3-5 perc

Műveleti idő: 10-30 perc

Bedolgozhatósági idő*

max. 2 óra

Száradás**: 1 hét/cm

védelem: kb. 1 hét

kb. 1 nap

járható

kb. 1 hét

kb. 1 hét/cm (min. 4 hét)

terhelhető

burkolható

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

FLOOR
system