

FACADE SYSTEM

2825

DEKORATÍV SZÍNES LAZÚRFESTÉK



DEKORVAKOLAT STRUKTÚRÁK BEFEJEZŐ RÉTEGE

KIVÁLÓ VÉDELMET BIZTOSÍTÓ, UV-ÁLLÓ LAZÚRFESTÉK

Dekorvakolatok befejező rétegeként, kiemeli a struktúra mélységét.

Széles színválaszték: készre kevert és egyedi színekben.

UV-álló: hosszantartó színek.

Kiváló páraáteresztő (V2).

Vízlepergető (W2): szárazon tartja a falazatot.

Javítja a dekorvakolatok vízlepergető képességét.

Könnyen felvihető: hengerrel vagy ecsettel.



Kívül: fal + mennyezet
Belül: fal + mennyezet
kézi

Alkalmazási terület

Dekorvakolatok befejező rétege. Falakhoz és mennyezetekhez. Homlokzatokra és lábazatokra. Javítja a színezővakolatok víztaszító képességét.

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min
5°C

Hőmérséklet max
25°C

Relatív páratartalom %
80

Időjárás felhasználás során

A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja a kikeményedést és meghosszabbíthatja az anyag száradását. A feldolgozás során kerülje a nap, a hő, a páratartalom és a szél közvetlen negatív hatásait. Védje a fagytól és az esőtől. Az anyagot közvetlen hő hatásának ne tegyék ki.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az alapfelületnek meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, stabilnak, laza részeketől, portól, szennyeződéstől, olajtól, forma leválasztó szerek maradványaitól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Nem lehet víztaszító, kellően érdesnek, száraznak, egyenletesen nedvszívónak és érettnek kell lennie. A felület hőmérséklete +5°C és +30°C között ajánlott. A Cemix dekorvakolatok megfelelő alapfelületet adnak.

Alapfelület előkészítés

A dekorvakolatnak legalább 24 órát kell száradnia a lazúrfesték felvitele előtt.

Keverék előkészítés

Használat előtt alaposan keverjük össze a festéket alacsony fordulatszámon a megfelelő keverőszár alkalmazásával. A festéket hígítás nélkül kell felvinni.

Keverés



Keverési idő
2 perc

Keverési fordulatszám Rpm
800

Feldolgozási utasítások

A frissen felhordott dekorvakolat leghamarabb 48 óra után festhető át. Hígítatlanul, hengerrel vagy ecsettel egyenletesen vigyük fel az alapfelületre. Közvetlenül a felhordás után nedvesített szivaccsal mossuk vissza a festéket a felületről. Ezzel plasztikus hatás érhető el.

Anyagszükséglet



Anyagigény min
0,15

Anyagigény mértékegység
kg/m²

Kezelés az alkalmazás után

A frissen felhordott anyagot védeni kell: a közvetlen napsugárzástól, erős szélről, szennyeződéstől, magas hőmérséklettől és páratartalomtól, fagytól és esőtől. A felület közvetlen melegítése tilos. Normál körülmények között a festék 12 órán belül megszárad.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	műanyag-diszperzió
Alapanyag	Műanyag diszperzió, szilikon adalékanyag, kapszulázott tulajdonságjavító adalékanyag.
Kapilláris vízfelvétel	W2
Páraáteresztő képesség	V2

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd a termék biztonsági adatlapját). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A csomagolás a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítható.